

INNOVACHEMICAL
a green company for a better world

FICHA TÉCNICA

Primer
Puente de unión INNOVA
10.2026

Primer puente de unión INNOVA

Promotor de Adherencia – Puente de unión con tack

PRIMER – Promotor de Adherencia – Puente de unión con tack Innova es un líquido sintético acrílico utilizado para mejorar la adherencia de cualquier producto de base cementosa cuando se aplica sobre todo tipo de soportes, tanto si tienen absorción como con poca o ninguna absorción.

CARACTERISTICAS

Promotor de adherencia con tacking (pegajoso una vez seco).

Aplicable sobre cualquier tipo de soporte: Cemento, hormigón, masilla, yeso, Pladur, morteros de cal, madera, pintura plástica, azulejo, mármol, gres porcelánico, etc.

Listo al uso y limpieza de herramientas con agua

VENTAJAS

Asegurar una mejor adherencia sobre cualquier tipo de soporte, ya sea aborbente o no.

Aumenta la cohesividad del soporte.

Incrementa la durabilidad.

Duración del Tack (pegajosidad) residual de varias semanas.

CAMPO DE APLICACIÓN

PRIMER Innova puede ser aplicado en paredes y suelos, en interior y exterior, sobre infinidad de soportes, tanto absorbentes como no absorbentes, tales como:

Cemento, yeso y cal.

Pladur.

Madera.

Pintura plástica.

Gres y gres porcelánico.

Mármol.

INNOVACHEMICAL
a green company for a better world

www.innovachemical.es

Copyright © 2019 INNOVA Chemical SL. · C/ San Ramón Nº 153 · 03560 · El Campello · Alicante · Email: info@innovachemical.es · Teléfono: +34 965 634 566

Primer puente de unión INNOVA

PREPARACIÓN DE SOPORTES

Los soportes deben ser resistentes, limpios, estables y estar exentos de polvo, grasas o materiales que dificulten la adherencia. Deben ser completamente rígidos y sin movimiento. Si existen soportes o pinturas en mal estado, se deben reparar y dejar secar completamente antes de la aplicación.

SOPORTES

En soportes degradados o en mal estado: reparar bien las zonas defectuosas y dejar secar completamente antes de aplicar PRIMER Innova.
En soportes con mucha absorción: si el Soporte tiene mucha absorción puede aplicar degradados, en mal estado o con mucha absorción, reparar bien las zonas defectuosas y dejar secar completamente antes de aplicar PRIMER Innova y si es necesario dar una segunda capa PRIMER Innova.

MODO DE EMPLEO

Se aplica mediante brocha o rodillo de pelo corto o incluso proyectado con sistema airless.
Aplicar directamente sobre la superficie, evitando derrames del producto y extendiéndolo de forma uniforme, sin dejar carga excesiva del producto. En soportes irregulares o cuando se utilice malla de fibra de vidrio, aplicar el producto directamente sobre la malla, asegurando una humectación y distribución uniforme.

TIEMPO DE SECADO

± 1 a 3 horas.

CONSUMO

Rendimiento: 5 a 7 m² en soportes absorbentes.
10 a 15 m² en soportes con poca o ninguna absorción.

FORMATO DE ENVASES

Envases de 0,5, 1 kg, 5 kg, 25 kg y 1000 kg.

INNOVACHEMICAL
a green company for a better world

www.innovachemical.es

Copyright © 2019 INNOVA Chemical SL. · C/ San Ramón Nº 153 · 03560 · El Campello · Alicante · Email: info@innovachemical.es · Teléfono: +34 965 634 566

Primer puente de unión INNOVA

ALMACENAMIENTO

12 meses, en lugar seco y protegido de la intemperie en su envase original herméticamente cerrado.

PRECAUCIONES

No aplicar sobre superficies húmedas o con humedad capilar. Asegúrese siempre de que el soporte esté completamente seco y limpio.

No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.

La limpieza de la herramienta utilizada se realiza con agua.

Utilizar guantes y gafas de protección. Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir.

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y consulte a su médico en caso de molestias posteriores.

No tirar los residuos al desagüe.

Usar los EPIs apropiados. Ver Ficha de Seguridad del producto.

DATOS TÉCNICOS

Propiedad	**Valor**
Tipo	Copolímero acrílico
Aspecto	Líquido lechoso
Color	Blanco. Cuando seca queda transparente
Densidad	1,10 Kg/lts ± 2%
Contenido en sólidos	58% ± 2%
Cloruros	Exento
Transportes	Material considerado no peligroso
Almacenaje	Material considerado no peligroso

La información de esta ficha técnica se basa en las características y datos técnicos de los productos de referencia aportados. Las condiciones concretas del soporte, aplicación y obra pueden influir en el resultado final.

INNOVACHEMICAL
a green company for a better world

www.innovachemical.es

Copyright © 2019 INNOVA Chemical SL. · C/ San Ramón Nº 153 · 03560 · El Campello · Alicante · Email: info@innovachemical.es · Teléfono: +34 965 634 566